

MATERIÁLOVÝ LIST - TIVO

Položka	Jednotka	Priemerná hodnota
Výrobok		bavlnená tkanina
Určenie		pracovné odevy
Materiálové zloženie	bavlna	100%
Dížková hmotnosť - osnova	tex	29,50
Dížková hmotnosť - útok	tex	29,50
Šírka tkaniny	cm	147,00 - 149,80
Väzba		twill 3/1
Pevnosť osnova	N / 5 cm	1026,00
Pevnosť útok	N / 5 cm	445,00
Ťažnosť osnova	%	13,90
Ťažnosť útok	%	13,80
Zrážanlivosť v praní - osnova	%	0,80
Zrážanlivosť v praní - útok	%	0,50
Plošná hmotnosť	g / m ²	min 195 +- 1%
Stálofarebnosť v otere - suchý oter		4
Stálofarebnosť v otere - mokrý oter		2-3
Stálofarebnosť vo vode - zmena odtieňa		4
Stálofarebnosť vo vode - zapustenie		4/4 - 5
Stálofarebnosť v pote - alkalický pot - zmena odtieňa		4
Stálofarebnosť v pote - alkalický pot - zapustenie		4/4 - 5
Stálofarebnosť v pote - kyslý pot - zmena odtieňa		4
Stálofarebnosť v pote - kyslý pot - zapustenie		4/4 - 5
Obsah voľných arylamínov	EN 340	vyhovuje
Obsah ťažkých kovov	EN 340	vyhovuje
Obsah voľných formaldehydov	EN 340	vyhovuje
pH vodného lúhu	EN 340	vyhovuje
Symbole ošetrovania		